

Pesuohje

**Ulkoteippausten
käsipesu**

- Ajoneuvoa ei tulisi pestä 48 tuntiin eikä painepesua suorittaa viikkoon teippauksesta.
- Pese irtolika pois teippauksesta puhtaalla vedellä.
- Käytä hyvää autoshampoota, jonka pH on 3-11*
Älä käytä muita vahvoja liuottimia. Ole erityisen varovainen painettuja ja tulostettuja pintoja käsitellessäsi. Käsitteilyn jälkeen pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Liuotinaine ei saa kuivua ennen pinnan huuhtelua.
- Pese teippaus pehmeällä ja naarmuttamattomalla harjalla, sienellä tai kankaalla.
- Pese perusteellisesti ylhäältä alaspäin.
- Vältä teippauksen hankaamista.
- Puhdistusaineen lisäyksen jälkeen, pese lika pois runsaalla vedellä.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

* Älä käytä voimakkaasti emäksistä tai happamia tuotteita, tai tuotteita, joiden alkoholipitoisuus on suuri.

**Ajoneuvojen ja
kyltyjen teippausten
puhdistaminen
painepesurilla**

- Käytä suutinta, jonka suuntikulma on vähintään 40°.
- Käyttöpaine saa olla enintään 60 baria.
- Veden lämpötila saa olla korkeintaan 30°C.
- Huuhtelee vähintään 70 cm:n etäisyydeltä 90°:n ($\pm 10^\circ$:n) kulmassa teippauksen päältä.
- Ole erityisen varovainen pestessäsi teippauksen reunoja, koska ne vahingoittuvat helposti.

**Autopesulat/
-pesuhallit**

Teippauksilla varustetut ajoneuvot voidaan pestä autopesulassa/-pesuhalleissa. Tällöin on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Harja ja vaha voivat tehdä mattapintaisista teippauksista kiiltävämpiä.
- Jos teippauksessa on vaurioita, esim. reuna irronnut, pesua pesulassa tulee välttää, jotta vauriot eivät pahene

Huom!

Yleensä mattapintaiset sekä pintakuvioidut kalvot vaativat tiheimmin tapahtuvaa pesua. Joissakin sää- ja tieolosuhteissa syntyneen lian poistamiseen ei välttämättä riitä yleispesu.

Kuluttajan on ennen käyttöä selvitettävä tuotteen soveltuvuus aioitettuun käyttötarkoitukseen. Kuluttaja vastaa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä ja velvollisuuksista.